

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
308-30613

HIS-3-BAG-6/2



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 w blistrze
Rodzina produktów	HIS-3 BAG
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Szary (GY)
Absorpcja wody	0,15 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224
Grubość ścianki (WT)	0,65 mm
Ilość w	torebce
Ilość w opak.	10 szt.
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+100°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	6,4 mm
Śr. po max. skurczu (d)	2,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [UL 224]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	400 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	800 [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	32 kV/mm [IEC 60243]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	13 MPA

Zachowanie przy szoku termicznym	niepłynna, niekapiąca, niepękająca
---	------------------------------------

Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [UL 224]
--	----------------------

