

技术数据表

产品编号

308-30614

HIS-3-BAG-6/2



材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	棕色
UL文件号	E143529
包装数量	10 个
壁厚 WT	0.65 mm
低温试验试验方法	UL 224
断裂延伸率 [试验方法]	800 [ASTM D2671]
工作温度	-55°C 至 +135°C
规格	ANSI/UL 224
介电强度 [试验方法]	32 kV/mm [IEC 60243]
绝缘等级	B (VDE 0530)
抗拉强度 [试验方法]	14 MPa [ASTM D2671]
热冲击试验	4h/250°C
热老化后最小拉伸强度	13 MPa
热老化伸长率 (%)	400 %
热老化试验 [试验方法]	168h/175°C [UL 224]
收缩比	3:1
收缩后长度变化	+/-5%
收缩前直径 D	6.4 mm
完全收缩后直径 d	2.0 mm
吸水率	0.15 %
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+100 °C
最小包装单位	袋

RoHS

CALUS