

Fiche technique

Numéro d'article :
308-31207

HIS-3-12/4



Famille de produits	Gaines thermorétractables 3:1, en rouleau
Nom du produit	HIS-3
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Jaune/Vert (GNYE)
Allongement à la rupture [Méthode de test]	800 [ASTM D2671]
Classe d'isolation	B (VDE 0530)
Comportement à basse température [Méthode de test]	Pas de fissure [UL 224]
Contenu	5 m
Elongation au vieillissement thermique	400 %
Epais. paroi (WT)	0,80 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
N° de dossier UL	E143529
Qté par	pcs.
Rapport de rétreint	3:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	14 MPa [ASTM D2671]
Résistance aux chocs thermiques	Non liquide, Pas d'égouttement, Pas de fissure
Résistance minimale à la traction dans le temps	13 MPa
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	32 kV/mm [IEC 60243]
Temp. min. de rétreint °C	+100 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +135 °C
Tenue au feu	UL224 VW1
Test de choc thermique	4h/250°C
Test de vieillissement thermique [Méthode de test]	168h/175°C [UL 224]
Variation longitudinale	+/-5%
Ø expansé (D) min.	12,7 mm
Ø max. après rétreint (d)	4,0 mm

RoHS✓



