


## Tekniskt datablad

Artikelnummer  
308-31800

HIS-3-18/6



|                                   |                                         |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| Produktgrupp                      | Krympslang 3:1 på rulle i dispenserpack |
| Produktfamilj                     | HIS-3                                   |
| Material                          | Polyolefin, tvärbunden (PO-X)           |
| Färg                              | Svart (BK)                              |
| Brännbarhet                       | UL224 VW1                               |
| Diameter inre krympt Ø (d) max.   | 6,0 mm                                  |
| Diameter inre okrympt Ø (D) min.  | 19,1 mm                                 |
| Draghållfasthet MPa [Testmetod]   | 14 MPa [ASTM D2671]                     |
| Elasticitet [Testmetod]           | 800 [ASTM D2671]                        |
| Förlängning vid värmeåldring      | 400 %                                   |
| Förp innehåll                     | 4 m                                     |
| Genomslagshållfasthet [Testmetod] | 32 kV/mm [IEC 60243]                    |
| Godkännanden                      | ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06         |
| Krympförhållande                  | 3:1                                     |
| Krymptemp. min - °C               | +100 °C                                 |
| Lågtemperatur testmetod           | UL 224                                  |
| Längdkrympning efter krymp        | +/-5%                                   |
| Skyddsklass                       | B (VDE 0530)                            |
| Temp. Område                      | -55°C till +135°C                       |
| Typ av förpackn.                  | st                                      |
| UL-file nummer                    | E143529                                 |
| Vägg tjockl (WT)                  | 0,90 mm                                 |
| Värmeåldring draghållfasthet      | 13 MPa                                  |
| Värmeåldringstest [Testmetod]     | 168h/175°C [UL 224]                     |
| Värmechocktest                    | 4h/250°C                                |

RoHS

