

Tekninen datalehti

Nimikenumero
308-31806

HIS-3-18/6



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut jakelulaatikossa, kutistussuhde 3:1
Tuoteperhe	HIS-3 - ohutseinämäinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Sininen (BU)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	UL 224
Elastisuus [Testimenetelmä]	800 [ASTM D2671]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	400 %
Eristysluokka	B (VDE 0530)
Kutistamaton Ø (D)	19,1 mm
Kutistussuhde	3:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/175°C [UL 224]
Lämpövanhennus vetolujuus	13 MPa
Läpilyöntilujuus [Testimenetelmä]	32 kV/mm [IEC 60243]
Maks. Ø kutistettuna (d)	6,0 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+100 °C
Pakkaus	4 m
Pakkaustyyppi	Kpl
Pituusmuutos kutistettuna	+/-5 %
Seinämapaksuus (WT)	0,90 mm
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
UL filenr.	E143529
Vetolujuus [Testimenetelmä]	14 MPa [ASTM D2671]

RoHS✓

