

## Teknisk datablad

Artikkelnummer:  
308-31806

HIS-3-18/6



|                                        |                                            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------|
| Produkt gruppe                         | Krympeslange 3:1 i dispenserbokser         |
| Produkt familie                        | HIS-3                                      |
| Materiale                              | Polyolefin, tverrbundet (PO-X)             |
| Farge                                  | Blå (BU)                                   |
| Atferd ved lav temperatur [Testmetode] | ingen sprekker [UL 224]                    |
| Atferd ved varmesjokk                  | inge væsker, ingen drypp, ingen sprekker   |
| Beskyttelsesklasse                     | B (VDE 0530)                               |
| Brennbarhetsklasse                     | UL224 VW1                                  |
| Dielektrisk styrke [Testmetode]        | 32 kV/mm [IEC 60243]                       |
| Driftstemperatur - °C                  | -55 °C til +135 °C                         |
| Elastisitet [Testmetode]               | 800 [ASTM D2671]                           |
| Etter krymping Ø (d) maks.             | 6,0 mm                                     |
| Før krymping Ø D min.                  | 19,1 mm                                    |
| Krympeforhold                          | 3:1                                        |
| Lengdeendring etter krymping           | +/-5%                                      |
| Min. krympetemp. - °C                  | +100 °C                                    |
| Spesifikasjoner / Normer               | UL   ANSI/UL 224, CSA   C22.2 no. 198.1-06 |
| Strekkefasthet [Testmetode]            | 14 MPa [ASTM D2671]                        |
| Strekkestyrke ved varmealdring         | 13 MPa                                     |
| Varmealdringsforlengelse (%)           | 400 %                                      |
| Varmealdringstest [Testmetode]         | 168h/175°C [UL 224]                        |
| Varmesjokktest                         | 4h/250°C                                   |
| Veggykkelse (WT)                       | 0,90 mm                                    |

