

Ficha técnica

Código do artigo:
309-10956

TF21-9.5/4.8



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e colorido
Família de Produto	TF21
Material	Polioléfina reticulada (PO-X)
Cor	Azul (BU)
Alongamento com Envelhecimento térmico	420 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	400% [ASTM D638]
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [SAE-AS23053]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem refração, Sem fluido, Sem pingos
Conteúdo embalagem	150 m
Especificações	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão [Método de teste]	14 MPa [ASTM D638]
Parede (WT)	0,64 mm
Quantidade por	rolo
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+90 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/175°C [SAE-AS23053]
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5%
Ø d máx. Contraído	4,8 mm
Ø Mín. Fornecido	9,5 mm

RoHS

JAR/FAR SAE