

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
309-11909

TF21-19.1/9.5



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory
Rodzina produktów	TF21
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Biały (WH)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Grubość ścianki (WT)	0,76 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	50 m
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+90°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	19,1 mm
Śr. po max. skurczu (d)	9,5 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	420 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	400% [ASTM D638]
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D638]
Zachowanie przy szoku termicznym	niezałamująca się, niepłynna, niekapiąca
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [SAE-AS23053]

RoHS✓

JAR/FAR 