

## Materiale datablad

Varenummer  
309-15082

TF21-50.8/25.4



|                                                                |                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 2:1 fleksibel og i farver       |
| Produktserie                                                   | TF21                                         |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)               |
| Farve                                                          | Rød (RD)                                     |
| Antal pr.                                                      | rulle                                        |
| Dialektisk styrke                                              | 30 kV/mm                                     |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 25,4 mm                                      |
| Diameter før krymp (D)                                         | 50,8 mm                                      |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +135 °C                           |
| Flammehæmmende egenskab                                        | Iht. UL224 VW1                               |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 400% [ASTM D638]                             |
| Forlængelse ved varmeældning                                   | 420 %                                        |
| Krympeforhold                                                  | 2:1                                          |
| Længdeændring efter krymp                                      | +/-5 %                                       |
| Min. krympetemperatur                                          | +90 °C                                       |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [SAE-AS23053]                  |
| Pakkeindhold                                                   | 60 m                                         |
| Reaktion ved varmeknok                                         | Ikke brydende, Ikke flydende, Ikke dryppende |
| Specifikation                                                  | ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853                  |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 14 MPa [ASTM D638]                           |
| UL fil nummer                                                  | E143529                                      |
| Varmeknok test                                                 | 4h/250°C                                     |
| Varmeældnings test [Testmetode]                                | 168h/175°C [SAE-AS23053]                     |
| Vægttykkelse (WT)                                              | 1,14 mm                                      |

RoHS✓

JAR/FAR 