

技术数据表

产品编号

309-17604

TF21-76.0/38.0



产品名称	热缩比 2:1 彩色柔性管
产品分类	TF21
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黄色
UL文件号	E143529
包装数量	30 米
壁厚 WT	1.27 mm
低温试验试验方法	SAE-AS23053
断裂延伸率 [试验方法]	400% [ASTM D638]
工作温度	-55°C 至 +135°C
规格	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
介电强度	30 kV/mm
抗拉强度 [试验方法]	14 MPa [ASTM D638]
热冲击试验	4h/250°C
热老化伸长率 (%)	420 %
热老化试验 [试验方法]	168h/175°C [SAE-AS23053]
收缩比	2:1
收缩后长度变化	+/-5%
收缩前直径 D	76.2 mm
完全收缩后直径 d	38.1 mm
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+90 °C
最小包装单位	卷

RoHS

JAR/FAR

