

Technische datasheet

Artikel Nummer
309-20169

TF21-1.6/0.8



Productgroep	Krimpkous 2:1 flexibel , diverse kleuren
Productfamilie	TF21
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	wit (WH)
Brandbaarheid	UL224 VW1
Breekspanning (min.) [Testmethode]	400 % [ASTM D638]
Certificering	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Diëlektrische sterkte	30 kV/mm
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +135 °C
Hitteschoktest	4h/250°C
Hitteveroudering rek (%)	420 %
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Hoeveelheid per	rol
Inhoud	100 m
Krimpverhouding	2:1
Lage temperatuur testmethode	SAE-AS23053
Lengtekrimp	+/-5 %
Maat bij uitlevering Ø D	1,6 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+90 °C
Na vrije krimp Ø d	0,8 mm
Treksterkte [Testmethode]	14 MPa [ASTM D638]
UL-File nummer	E143529
Wanddikte (WT)	0,43 mm

RoHS

JAR/FAR