


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
309-20483

TF21-4.8/2.4



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory
Rodzina produktów	TF21
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Pomarańczowy (OG), Wysokie napięcie (HV)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853
Grubość ścianki (WT)	0,51 mm
Ilość w opakowaniu	opakowaniu
Ilość w opak.	75 m
Klasa palności	ASTM D876
Min. temp. obkurczania w °C	+90°C
Numer pliku UL	E143529
Odporność na UV	Nie
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	4,8 mm
Śr. po max. skurczu (d)	2,4 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	420 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	400 % [ASTM D638]
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D638]
Zachowanie przy szoku termicznym	niezałamująca się, niepłynna, niekapiąca
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [SAE-AS23053]

RoHS

JAR/FAR