

## Materiale datablad

Varenummer  
309-20489

TF21-4.8/2.4



|                                                                |                                                              |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Produktgruppe                                                  | Krympeslange 2:1 fleksibel og i farver                       |
| Produktserie                                                   | TF21                                                         |
| Materiale                                                      | Polyolefin, krydslinket (PO-X)                               |
| Farve                                                          | Hvid (WH)                                                    |
|                                                                |                                                              |
| Antal pr.                                                      | rulle                                                        |
| Dialektisk styrke                                              | 30 kV/mm                                                     |
| Diameter efter krymp (D)                                       | 2,4 mm                                                       |
| Diameter før krymp (D)                                         | 4,8 mm                                                       |
| Driftstemperatur                                               | -55 °C til +135 °C                                           |
| Flammehæmmende egenskab                                        | Iht. UL224 VW1                                               |
| Forlængelse ved brud [Testmetode]                              | 400% [ASTM D638]                                             |
| Forlængelse ved varmeældning                                   | 420 %                                                        |
| Krympeforhold                                                  | 2:1                                                          |
| Længdeændring efter krymp                                      | +/-5 %                                                       |
| Min. krympetemperatur                                          | +90 °C                                                       |
| Opførsel ved lav temperatur<br>[Testmetode ved lav temperatur] | Ikke revnende [SAE-AS23053]                                  |
| Pakkeindhold                                                   | 75 m                                                         |
| Reaktion ved varmeknok                                         | Ikke brydende, Ikke flydende, Ikke dryppende                 |
| Specifikation                                                  | ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 |
| Trækstyrke MPa [Testmetode]                                    | 14 MPa [ASTM D638]                                           |
| UL fil nummer                                                  | E143529                                                      |
| Varmeknok test                                                 | 4h/250°C                                                     |
| Varmeældnings test [Testmetode]                                | 168h/175°C [SAE-AS23053]                                     |
| Vægttykkelse (WT)                                              | 0,51 mm                                                      |

RoHS

JAR/FAR SAE