

Tekninen datalehti

Nimikenumero
309-21904

TF21-19.1/9.5



Tuoteryhmä	Kutistemuoviletkut, kutistussuhde 2:1
Tuoteperhe	TF21 - ohutseinämäinen
Materiaali	Polyolefiini, ristosilloitettu (PO-X)
Väri	Keltainen (YE)
Alhaisen lämpötilan testin testimenetelmä	SAE-AS23053
Elastisuus [Testimenetelmä]	400% [ASTM D638]
Elastisuus lämpövanhenemisessä (%)	420 %
Kutistamaton Ø (D)	19,1 mm
Kutistussuhde	2:1
Käyttölämpötila-alue - °C	-55 °C - +135 °C
Lämpöshokkitesti	4h/250°C
Lämpövanhenemistesti [Testimenetelmä]	168h/175°C [SAE-AS23053]
Läpilyöntilujuus	30 kV/mm
Maks. Ø kutistettuna (d)	9,5 mm
Materiaalin paloluokka	UL224 VW-1
Min. kutistuslämpötila - °C	+90 °C
Pakkaus	25 m
Pakkaustyyppi	Rulla
Pituusmuutos kutistettuna	+/-5 %
Seinämäpaksuus (WT)	0,76 mm
Spesifikaatiot	ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1
UL filenr.	E143529
Vetolujuus [Testimenetelmä]	14 MPa [ASTM D638]

RoHS

JAR/FAR SAE