


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
309-21909

TF21-19.1/9.5



|                                                            |                                                              |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                                     | Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, różne kolory           |
| <b>Rodzina produktów</b>                                   | TF21                                                         |
| <b>Materiał</b>                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)                               |
| <b>Kolor</b>                                               | Biały (WH)                                                   |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>                            | ANSI/UL 224, JAR/FAR 25.853, SAE - AMS - DTL-23053/5 Class 1 |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                                | 0,76 mm                                                      |
| <b>Ilość w</b>                                             | szpuli                                                       |
| <b>Ilość w opak.</b>                                       | 25 m                                                         |
| <b>Klasa palności</b>                                      | UL 224 VW1                                                   |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                         | +90°C                                                        |
| <b>Numer pliku UL</b>                                      | E143529                                                      |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>                                     | +/-5 %                                                       |
| <b>Stopień skurczu</b>                                     | 2:1                                                          |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                                 | 19,1 mm                                                      |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                             | 9,5 mm                                                       |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                            | -55°C do +135°C                                              |
| <b>Test starzenia termicznego [metoda badania]</b>         | 168h/175°C [SAE-AS23053]                                     |
| <b>Test szoku termicznego</b>                              | 4h/250°C                                                     |
| <b>Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)</b>              | 420 %                                                        |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]</b>           | 400% [ASTM D638]                                             |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>                          | 30 kV/mm                                                     |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]</b>        | 14 MPA [ASTM D638]                                           |
| <b>Zachowanie przy szoku termicznym</b>                    | niezałamująca się, niepłynna, niekapiąca                     |
| <b>Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]</b> | niepękająca [SAE-AS23053]                                    |

RoHS ✓

JAR/FAR SAE RV®