

Fiche technique

Numéro d'article :
309-30163

TF24-1.6/0.8



Famille de produits	Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine
Nom du produit	TF24, flexible et transparent, sans halogène, en rouleau
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Transparent (CL)
Absorption d'eau	0,2 %
Allongement à la rupture	450%
Comportement à basse température	Pas de fissure
Contenu	300 m
Elongation au vieillissement thermique	250 %
Epais. paroi (WT)	0,43 mm
Qté par	bobine
Rapport de rétreint	2:1
Résistance à la traction	20 MPa
Résistance aux chocs thermiques	Pas d'égouttement, Non liquide, Pas de fissure
Rigidité diélectrique	30 kV/mm
Temp. min. de rétreint °C	+110 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +135 °C
Test de choc thermique	4h/250°C
Test de vieillissement thermique	168h/175°C
Ø expansé (D) min.	1,6 mm
Ø max. après rétreint (d)	0,8 mm
Variation longitudinale	+/-5% max.

HF ✓

RoHS ✓