

Ficha técnica

Código do artigo:
309-30643

TF24-6.4/3.2



Grupo de produto	Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e transparente
Família de Produto	TF24
Material	Poliolefina reticulada (PO-X)
Cor	Transparente (CL)
Absorção de água	0,2 %
Alongamento com Envelhecimento térmico	250 %
Alongamento da Ruptura	450%
Comportamento a baixa temperatura	Sem fissuras
Comportamento sob Choque Térmico	Sem pingos, Sem fluido, Sem fissuras
Força de Tensão	20 MPa
Parede (WT)	0,64 mm
Rigidez Dielétrica	30 kV/mm
Taxa de Encolhimento	2:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +135 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+110 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico	168h/175°C
Ø d máx. Contraído	3,2 mm
Ø Mín. Fornecido	6,4 mm
Variação Longitudinal após encolhimento	+/-5% máx.

HF ✓

RoHS ✓