

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
309-31903

TF24-19.1/9.5



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 - elastyczne, przezroczyste
Rodzina produktów	TF24
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Przezroczysty (CL)
Absorpcja wody	0,2 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	VG 95343-5:2016-10
Grubość ścianki (WT)	0,76 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	50 m
Min. temp. obkurczania w °C	+110°C
Skurcz wzdłużny	+/-5 % max.
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	19,1 mm
Śr. po max. skurczu (d)	9,5 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego	168h/175°C
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	250 %
Wydłużenie przy zerwaniu	450%
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie	20 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niekapiąca, niepłynna, niepękająca
Zachowanie w niskich temperaturach	niepękająca

