

## Fiche technique

Numéro d'article :  
309-41273

TF24-12.7/6.4



<b>Famille de produits</b>	Gaines thermorétractables 2:1, paroi fine
<b>Nom du produit</b>	TF24, flexible et transparent, sans halogène, en rouleau
<b>Matière</b>	Polyoléfine réticulée (PO-X)
<b>Couleur</b>	Transparent (CL)
<b>Absorption d'eau</b>	0,2 %
<b>Allongement à la rupture</b>	450%
<b>Comportement à basse température</b>	Pas de fissure
<b>Contenu</b>	50 m
<b>Elongation au vieillissement thermique</b>	250 %
<b>Epais. paroi (WT)</b>	0,64 mm
<b>Homologation(s)</b>	VG 95343-5:2016-10
<b>Qté par</b>	bobine
<b>Rapport de rétreint</b>	2:1
<b>Résistance à la traction</b>	20 MPa
<b>Résistance aux chocs thermiques</b>	Pas d'égouttement, Non liquide, Pas de fissure
<b>Rigidité diélectrique</b>	30 kV/mm
<b>Temp. min. de rétreint °C</b>	+110 °C
<b>Températures d'utilisation °C</b>	De -55 °C à +135 °C
<b>Test de choc thermique</b>	4h/250°C
<b>Test de vieillissement thermique</b>	168h/175°C
<b>Variation longitudinale</b>	+/-5% max.
<b>Ø expansé (D) min.</b>	12,7 mm
<b>Ø max. après rétreint (d)</b>	6,4 mm

