

## Ficha técnica

Código do artigo:  
309-50643

TF24-6.4/3.2



|                                                |                                                   |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                        | Tubo termorretrátil 2:1 - flexível e transparente |
| <b>Família de Produto</b>                      | TF24                                              |
| <b>Material</b>                                | Polioléfina reticulada (PO-X)                     |
| <b>Cor</b>                                     | Transparente (CL)                                 |
| <b>Absorção de água</b>                        | 0,2 %                                             |
| <b>Alongamento com Envelhecimento térmico</b>  | 250 %                                             |
| <b>Alongamento da Ruptura</b>                  | 450%                                              |
| <b>Comportamento a baixa temperatura</b>       | Sem fissuras                                      |
| <b>Comportamento sob Choque Térmico</b>        | Sem pingos, Sem fluido, Sem fissuras              |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                      | 60 m                                              |
| <b>Especificações</b>                          | VG 95343-5:2016-10                                |
| <b>Força de Tensão</b>                         | 20 MPa                                            |
| <b>Parede (WT)</b>                             | 0,64 mm                                           |
| <b>Quantidade por</b>                          | rolo                                              |
| <b>Rigidez Dielétrica</b>                      | 30 kV/mm                                          |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                    | 2:1                                               |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                 | -55 °C a +135 °C                                  |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>       | +110 °C                                           |
| <b>Teste de Choque Térmico</b>                 | 4h/250°C                                          |
| <b>Teste de Envelhecimento Térmico</b>         | 168h/175°C                                        |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b> | +/-5% máx.                                        |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                      | 3,2 mm                                            |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                        | 6,4 mm                                            |

