

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
315-51900

TR27-19.1/9.5



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 2:1 - trudnopalne
Rodzina produktów	TR27
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Absorpcja wody	1,0 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	EN [45545-2]]
Grubość ścianki (WT)	0,76 mm
Min. temp. obkurczania w °C	+115°C
Skurcz wzdluzny	+5 %/-10 % max.
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	19,1 mm
Śr. po max. skurczu (d)	9,5 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +105°C
Test szoku termicznego	4h/150°C
Wydłużenie przy zerwaniu	200%
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	15 kV/mm [IEC 684 P2]
Wytrzymałość na rozciąganie	7 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca, niekapiąca, niepłynna

HF ✓

LFH ✓

RoHS ✓

EN 45545-2