

技术数据表

产品编号
317-00071

TX46-9.0/2.3

材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
包装数量	1.22 米
壁厚 WT	0.4 mm
断裂延伸率 [试验方法]	1230.3% [ASTM D2671]
工作温度	-40°C 至 +150°C
介电强度 [试验方法]	22 kV/mm [ASTM D2671]
抗拉强度 [试验方法]	16.8 MPa [ASTM D2671]
热冲击试验	4h/250°C
热老化后最小拉伸强度	12 MPa
热老化伸长率 (%)	300 %
热老化试验 [试验方法]	168h/175°C [ASTM D2671]
收缩比	4:1
收缩后长度变化	最大 -10%
收缩前直径 D	9.0 mm
完全收缩后直径 d	2.3 mm
最低收缩温度	+135 °C
粘合剂	热熔胶

