

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
317-00071

TX46-9.0/2.3

Grupa produktów	Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1,2 m
Rodzina produktów	TX46 - z klejem do wysokich temperatur, samogasnące
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Grubość ścianki (WT)	0,4 mm
Ilość w opak.	1,22 m
Klej	Klej termotopliwy
Min. temp. obkurczania w °C	+135°C
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	4:1
Śr. dostarczana (D)	9,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +150°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/175°C [ASTM D2671]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	300 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	1230.3% [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	22 kV/mm [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	16,8 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	12 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca, niekapiąca
Śr. po max. skurczu (d)	2,3 mm

RoHS 