

Fiche technique

Numéro d'article :
318-30450

TA32-4.5/1.5



Famille de produits	Gaines thermorétractables 3:1 et 4:1, paroi fine avec adhésif
Nom du produit	TA32, noir, 3:1, en barre de 1,2 m
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)
Adhésif	Adhésif thermofusible
Allongement à la rupture [Méthode de test]	350% [ASTM D638]
Contenu	250 pcs
Epais. paroi (WT)	1,10 mm
Homologation(s)	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
N° de dossier UL	E198023
Qté par	pcs.
Rapport de rétreint	3:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	15 MPa [ASTM D638]
Résistance aux chocs thermiques	Pas de fissure, Pas d'égouttement, Non liquide
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	25 kV/mm [ASTM D876]
Temp. min. de rétreint °C	+110 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +125 °C
Tenue au feu	UL224 VW1
Test de choc thermique	4h/250°C
Variation longitudinale	-15% max.
Ø expansé (D) min.	4,8 mm
Ø max. après rétreint (d)	1,5 mm

RoHS

