

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
318-34000

TA32-40/13



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 - w odcinkach 1,2 m
Rodzina produktów	TA32 - cienkościenne z klejem
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-99
Grubość ścianki (WT)	2,50 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	10 szt.
Klasa palności	UL 224 VW1
Klej	Klej termotopliwy
Min. temp. obkurczania w °C	+110°C
Numer pliku UL	E198023
Skurcz wzdłużny	-15 % max.
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	40,0 mm
Śr. po max. skurczu (d)	13,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	350% [ASTM D638]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	25 kV/mm [ASTM D876]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	15 MPA [ASTM D638]
Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca, niekapiąca, niepłynna

RoHS

