


Ficha técnica

Código do artigo:
318-60012

TAN32-12/4



Material	Polioléfina reticulada (PO-X)
Cor	Preto (BK)
Absorção de água	0,2 %
Adesivo	Adesivo termofusível EVA
Alongamento com Envelhecimento térmico	200 %
Alongamento da Ruptura [Método de teste]	600% [ASTM D2671]
Comportamento a baixa temperatura [Método de teste]	Sem fissuras [UL 224]
Comportamento sob Choque Térmico	Sem fluido, Sem pingos, Sem fissuras
Conteúdo embalagem	50 m
Especificações	CSA, UL 224 125 °C 600V VW-1
Flamabilid.	UL224 VW-1
Força de Tensão [Método de teste]	14 MPa [ASTM D2671]
Força de Tração no Envelhecimento térmico	12 MPa
Parede (WT)	1,65 mm
Quantidade por	rolo
Rigidez Dielétrica [Método de teste]	24 kV/mm [IEC 60243]
Taxa de Encolhimento	3:1
Temperatura de Trabalho	-55 °C a +125 °C
Temperatura Mín. de Retração - °C	+110 °C
Teste de Choque Térmico	4h/250°C
Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]	168h/158°C [UL 224]
UL-Número do Arquivo	E143529
Variação Longitudinal após encolhimento	-10% máx.

Ø d máx. Contraído	4,00 mm
Ø Mín. Fornecido	12,00 mm

RoHS 

