

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
318-60015

TAN32-40/13



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 z klejem, w rolce
Rodzina produktów	TAN32
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Absorpcja wody	0,2 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	CSA, UL 224 125 °C 600V VW-1
Grubość ścianki (WT)	2,4 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	30 m
Klasa palności	UL 224 VW1
Klej	Klej termotopliwy EVA
Min. temp. obkurczania w °C	+110°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	40,00 mm
Śr. po max. skurczu (d)	13,00 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +125°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/158°C [UL 224]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	200 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	600% [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	24 kV/mm [IEC 60243]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	12 MPA

Zachowanie przy szoku termicznym	niepłynna, niekapiąca, niepękająca
---	------------------------------------

Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [UL 224]
--	----------------------

