

Technische datasheet

Artikel Nummer
319-02400

TREDUX-24/8



Productgroep	Krimpkous tot 3:1 lengten van 1 meter
Productfamilie	TREDUX dunwandig
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	zwart (BK)
Brandbaarheid	UL224 VW1
Breekspanning [Testmethode]	500%(ASTM D 2671 [ASTM D2671])
Certificering	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	20 kV/mm [IEC 60243]
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +135 °C
Hitteschoktest	4h/250°C
Hitteveroudering rek (%)	400 %
Hitteverouderingstest	168h/175°C
Hoeveelheid per	st.
Inhoud	5 st.
Isolatieklasse	B (VDE 0530)
Krimpverhouding	3:1
Lage temperatuur testmethode	UL 224
Lengtekrimp	+/-5 %
Maat bij uitlevering Ø D	24,0 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+70 °C
Na vrije krimp Ø d	8,0 mm
Treksterkte [Testmethode]	14 MPa [ASTM D2671]
Treksterkte bij hitteveroudering	11 MPa
UL-File nummer	E143529
Wanddikte (WT)	1,20 mm
Waterabsorptie	0,2 %

RoHS

