


技术数据表

产品编号
319-05100

TREDUX-50.8/25.4



产品名称	热缩比 3:1 1m
产品分类	TREDUX 薄壁
材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
UL文件号	E143529
包装数量	6 个
壁厚 WT	1.14 mm
低温试验试验方法	UL 224
断裂延伸率 [试验方法]	500%(ASTM D 2671) [ASTM D2671]
工作温度	-55°C 至 +135°C
规格	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
介电强度 [试验方法]	20 kV/mm [IEC 60243]
绝缘等级	B (VDE 0530)
抗拉强度 [试验方法]	14 MPa [ASTM D2671]
热冲击试验	4h/250°C
热老化后最小拉伸强度	11 MPa
热老化伸长率 (%)	400 %
热老化试验	168h/175°C
收缩比	2:1
收缩后长度变化	+/-5%
收缩前直径 D	50.8 mm
完全收缩后直径 d	25.4 mm
吸水率	0.2 %
阻燃等级	UL224 VW1
最低收缩温度	+70 °C
最小包装单位	个

RoHS

