

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
319-05100

TREDUX-50.8/25.4



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 - w odcinkach 1 m
Rodzina produktów	TREDUX - cienkościenne
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Absorpcja wody	0,2 %
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, C22.2 no. 198.1-06
Grubość ścianki (WT)	1,14 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	6 szt.
Klasa izolacji	B (VDE 0530)
Klasa palności	UL 224 VW1
Metoda badania w niskiej temperaturze	UL 224
Min. temp. obkurczania w °C	+70°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+/-5 %
Stopień skurczu	2:1
Śr. dostarczana (D)	50,8 mm
Śr. po max. skurczu (d)	25,4 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego	168h/175°C
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	400 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	500%(ASTM D 2671 [ASTM D2671])
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	20 kV/mm [IEC 60243]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	14 MPA [ASTM D2671]

**Wytrzymałość na rozciąganie przy
starzeniu cieplnym**

11 MPA

Zachowanie przy szoku termicznym

niepłynna, niekapiąca, niepękająca

RoHS 

