


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
321-00103

HA40-33/8



|                                                     |                                       |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| Grupa produktów                                     | Rury termokurczliwe 4:1 - trudnopalne |
| Rodzina produktów                                   | HA40 - grubościennne z klejem         |
| Materiał                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)        |
| Kolor                                               | Czarny (BK)                           |
| Certyfikaty/Dopuszczenia                            | DIN EN ISO 8580, DNV                  |
| Grubość ścianki (WT)                                | 3,20 mm                               |
| Ilość w                                             | szt.                                  |
| Ilość w opak.                                       | 3 m                                   |
| Klej                                                | Klej termotopliwy                     |
| Min. temp. obkurczania w °C                         | +120°C                                |
| Skurcz wzdluzny                                     | -10 % max.                            |
| Stopień skurczu                                     | do 4:1                                |
| Śr. dostarczana (D)                                 | 33,0 mm                               |
| Śr. po max. skurczu (d)                             | 8,0 mm                                |
| Temperatura robocza w °C                            | -55°C do +110°C                       |
| Test starzenia termicznego [metoda badania]         | 168h/150°C [ASTM D2671]               |
| Test szoku termicznego                              | 4h/225°C                              |
| Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)              | 300 %                                 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]           | 300 [ASTM D2671]                      |
| Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]         | 15 kV/mm [IEC 60243-1]                |
| Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]        | 12 MPA [ASTM D2671]                   |
| Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym | 12 MPA                                |
| Zachowanie przy szoku termicznym                    | niepękająca                           |
| Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania] | niepękająca [ASTM D2671]              |



