

## Materiale datablad

Varenummer  
321-00107

HA40-92/25



|                                                                    |                                 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Produktgruppe</b>                                               | Krympeslange 4:1 flammehæmmende |
| <b>Produktserie</b>                                                | HA40 tykvægget med lim          |
| <b>Materiale</b>                                                   | Polyolefin, krydslinket (PO-X)  |
| <b>Farve</b>                                                       | Sort (BK)                       |
| <b>Antal pr.</b>                                                   | længde                          |
| <b>Dialektisk styrke [Testmetode]</b>                              | 15 kV/mm [IEC 60243-1]          |
| <b>Diameter efter krymp (D)</b>                                    | 25,0 mm                         |
| <b>Diameter før krymp (D)</b>                                      | 92,0 mm                         |
| <b>Driftstemperatur</b>                                            | -55 °C til +110 °C              |
| <b>Forlængelse ved brud [Testmetode]</b>                           | 300 [ASTM D2671]                |
| <b>Forlængelse ved varmeældning</b>                                | 300 %                           |
| <b>Krympeforhold</b>                                               | Op til 4:1                      |
| <b>Lim</b>                                                         | Varmesmeltende lim              |
| <b>Længdeændring efter krymp</b>                                   | -10 % maks.                     |
| <b>Min. krympetemperatur</b>                                       | +120 °C                         |
| <b>Opførsel ved lav temperatur [Testmetode ved lav temperatur]</b> | Ikke revnende [ASTM D2671]      |
| <b>Pakkeindhold</b>                                                | 2 m                             |
| <b>Reaktion ved varmekok</b>                                       | Ikke revnende                   |
| <b>Specifikation</b>                                               | DIN EN ISO 8580, DNV            |
| <b>Trækstyrke MPa [Testmetode]</b>                                 | 12 MPa [ASTM D2671]             |
| <b>Trækstyrke ved varmeældning</b>                                 | 12 MPa                          |
| <b>Varmekok test</b>                                               | 4h/225°C                        |
| <b>Varmeældnings test [Testmetode]</b>                             | 168h/150°C [ASTM D2671]         |
| <b>Vægttykkelse (WT)</b>                                           | 4,2 mm                          |

