


## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
321-40000

HR47-9/3



|                                                            |                                                                       |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <b>Grupa produktów</b>                                     | Rury termokurczliwe 4:1 - samogasnące, bezhalogenowe, w odcinkach 1 m |
| <b>Rodzina produktów</b>                                   | HR47 - rury grubościennne                                             |
| <b>Materiał</b>                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)                                        |
| <b>Kolor</b>                                               | Czarny (BK)                                                           |
| <b>Absorpcja wody</b>                                      | 0,2 %                                                                 |
| <b>Certyfikaty/Dopuszczenia</b>                            | EN 45545-2                                                            |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                                | 2,00 mm                                                               |
| <b>Ilość w</b>                                             | pudełku                                                               |
| <b>Ilość w opak.</b>                                       | 400 szt.                                                              |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                         | +120°C                                                                |
| <b>Skurcz wzdluzny</b>                                     | 10 % max.                                                             |
| <b>Stopień skurczu</b>                                     | do 4:1                                                                |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                                 | 9,00 mm                                                               |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                             | 3,00 mm                                                               |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                            | -55°C do +110°C                                                       |
| <b>Test starzenia termicznego</b>                          | 168h/150°C                                                            |
| <b>Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)</b>              | 300 %                                                                 |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu</b>                            | 350%                                                                  |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna</b>                          | 15 kV/mm                                                              |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie</b>                         | 12 MPA                                                                |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym</b> | 12 MPA                                                                |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2