

## Fiche technique

Numéro d'article :  
321-40007

HR47-85/25



|                                                 |                                                                                |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Famille de produits                             | Gaine thermorétractable 4:1, auto-extinguible, sans halogène - en barre de 1 m |
| Nom du produit                                  | HR47 - paroi épaisse                                                           |
| Matière                                         | Polyoléfine réticulée (PO-X)                                                   |
| Couleur                                         | Noir (BK)                                                                      |
| Absorption d'eau                                | 0,2 %                                                                          |
| Allongement à la rupture                        | 350%                                                                           |
| Contenu                                         | 30 pcs                                                                         |
| Elongation au vieillissement thermique          | 300 %                                                                          |
| Epais. paroi (WT)                               | 4,20 mm                                                                        |
| Homologation(s)                                 | EN [45545-2]]                                                                  |
| Qté par                                         | boîte                                                                          |
| Rapport de rétreint                             | Jusqu'à 4:1                                                                    |
| Résistance à la traction                        | 12 MPa                                                                         |
| Résistance minimale à la traction dans le temps | 12 MPa                                                                         |
| Rigidité diélectrique                           | 15 kV/mm                                                                       |
| Temp. min. de rétreint °C                       | +120 °C                                                                        |
| Températures d'utilisation °C                   | De -55 °C à +110 °C                                                            |
| Test de vieillissement thermique                | 168h/150°C                                                                     |
| Variation longitudinale                         | 10% max.                                                                       |
| Ø expansé (D) min.                              | 85,00 mm                                                                       |
| Ø max. après rétreint (d)                       | 25,00 mm                                                                       |

HF ✓

RoHS ✓

EN 45545-2