


## Fiche technique

Numéro d'article :  
323-00103

MA40-16/5



|                                                    |                                                           |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Famille de produits                                | Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif |
| Nom du produit                                     | MA40, noir, retardateur de flamme, en barre de 1 m        |
| Matière                                            | Polyoléfine réticulée (PO-X)                              |
| Couleur                                            | Noir (BK)                                                 |
| Adhésif                                            | Adhésif thermofusible                                     |
| Allongement à la rupture [Méthode de test]         | 350 [ASTM D2671]                                          |
| Contenu                                            | 160 m                                                     |
| Elongation au vieillissement thermique             | 300 %                                                     |
| Epais. paroi (WT)                                  | 2,00 mm                                                   |
| Qté par                                            | longueurs                                                 |
| Rapport de rétreint                                | Jusqu'à 4:1                                               |
| Résistance à la traction [Méthode de test]         | 12 MPa [ASTM D2671]                                       |
| Résistance minimale à la traction dans le temps    | 12 MPa                                                    |
| Rigidité diélectrique [Méthode de test]            | 15 kV/mm [IEC 60243-1]                                    |
| Temp. min. de rétreint °C                          | +120 °C                                                   |
| Températures d'utilisation °C                      | De -55 °C à +110 °C                                       |
| Test de vieillissement thermique [Méthode de test] | 168h/150°C [ASTM D2671]                                   |
| Ø expansé (D) min.                                 | 16,0 mm                                                   |
| Ø max. après rétreint (d)                          | 5,0 mm                                                    |
| Variation longitudinale                            | -10% max.                                                 |

