

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
323-00103

MA40-16/5



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 4:1 - trudnopalne
Rodzina produktów	MA40 - średniościenne z klejem
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Grubość ścianki (WT)	2,00 mm
Ilość w	odcinkach
Ilość w opak.	160 m
Klej	Klej termotopliwy
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Skurcz wzdluzny	-10 % max.
Stopień skurczu	do 4:1
Śr. dostarczana (D)	16,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +110°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/150°C [ASTM D2671]
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	300 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	350 [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	15 kV/mm [IEC 60243-1]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	12 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	12 MPA
Śr. po max. skurczu (d)	5,0 mm

RoHS