

## Fiche technique

Numéro d'article :  
323-00104

MA40-22/6



|                                                           |                                                           |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Famille de produits</b>                                | Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne avec adhésif |
| <b>Nom du produit</b>                                     | MA40, noir, retardateur de flamme, en barre de 1 m        |
| <b>Matière</b>                                            | Polyoléfine réticulée (PO-X)                              |
| <b>Couleur</b>                                            | Noir (BK)                                                 |
| <b>Adhésif</b>                                            | Adhésif thermofusible                                     |
| <b>Allongement à la rupture [Méthode de test]</b>         | 350 [ASTM D2671]                                          |
| <b>Contenu</b>                                            | 5 pcs                                                     |
| <b>Elongation au vieillissement thermique</b>             | 300 %                                                     |
| <b>Epais. paroi (WT)</b>                                  | 2,4 mm                                                    |
| <b>Homologation(s)</b>                                    | DIN EN ISO 8580, DNV                                      |
| <b>Qté par</b>                                            | longueurs                                                 |
| <b>Rapport de rétreint</b>                                | Jusqu'à 4:1                                               |
| <b>Résistance à la traction [Méthode de test]</b>         | 12 MPa [ASTM D2671]                                       |
| <b>Résistance minimale à la traction dans le temps</b>    | 12 MPa                                                    |
| <b>Rigidité diélectrique [Méthode de test]</b>            | 15 kV/mm [IEC 60243-1]                                    |
| <b>Temp. min. de rétreint °C</b>                          | +120 °C                                                   |
| <b>Températures d'utilisation °C</b>                      | De -55 °C à +110 °C                                       |
| <b>Test de vieillissement thermique [Méthode de test]</b> | 168h/150°C [ASTM D2671]                                   |
| <b>Variation longitudinale</b>                            | -10% max.                                                 |
| <b>Ø expansé (D) min.</b>                                 | 22,0 mm                                                   |
| <b>Ø max. après rétreint (d)</b>                          | 6,0 mm                                                    |

