

## Ficha técnica

Código do artigo:  
323-00107

MA40-55/16



|                                                          |                                               |
|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Grupo de produto</b>                                  | Tubo termorretrátil 4:1 - retardante de chama |
| <b>Família de Produto</b>                                | MA40 - Parede média com adesivo               |
| <b>Material</b>                                          | Poliolefina reticulada (PO-X)                 |
| <b>Cor</b>                                               | Preto (BK)                                    |
| <b>Adesivo</b>                                           | Adesivo termofusível                          |
| <b>Alongamento com Envelhecimento térmico</b>            | 300 %                                         |
| <b>Alongamento da Ruptura [Método de teste]</b>          | 350 [ASTM D2671]                              |
| <b>Conteúdo embalagem</b>                                | 2 Peças                                       |
| <b>Especificações</b>                                    | DIN EN ISO 8580, DNV                          |
| <b>Força de Tensão [Método de teste]</b>                 | 12 MPa [ASTM D2671]                           |
| <b>Força de Tração no Envelhecimento térmico</b>         | 12 MPa                                        |
| <b>Parede (WT)</b>                                       | 2,7 mm                                        |
| <b>Quantidade por</b>                                    | tiras                                         |
| <b>Rigidez Dielétrica [Método de teste]</b>              | 15 kV/mm [IEC 60243-1]                        |
| <b>Taxa de Encolhimento</b>                              | até 4:1                                       |
| <b>Temperatura de Trabalho</b>                           | -55 °C a +110 °C                              |
| <b>Temperatura Mín. de Retração - °C</b>                 | +120 °C                                       |
| <b>Teste de Envelhecimento Térmico [Método de teste]</b> | 168h/150°C [ASTM D2671]                       |
| <b>Variação Longitudinal após encolhimento</b>           | -10% máx.                                     |
| <b>Ø d máx. Contraído</b>                                | 16,0 mm                                       |
| <b>Ø Mín. Fornecido</b>                                  | 55,0 mm                                       |

RoHS

