


Karta danych technicznych

Numer artykułu:
323-10190

MU47-19/6



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 4:1 - w odcinkach 1 m
Rodzina produktów	MU47 - średniościenne bez kleju
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Grubość ścianki (WT)	2,4 mm
Ilość w	szt.
Ilość w opak.	40 szt.
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Skurcz wzdłużny	-10 % max.
Stopień skurczu	do 4:1
Śr. dostarczana (D)	22,0 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +110°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/150°C [ASTM D2671]
Test szoku termicznego	4h/225°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	300 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	350 [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	15 kV/mm [IEC 60243]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	12 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	12 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca, niepłynna, niekapiąca
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [ASTM D2671]
Śr. po max. skurczu (d)	6,0 mm

