


## Fiche technique

Numéro d'article :  
323-10630

MU47-63/19



|                                                    |                                                |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Famille de produits                                | Gaines thermorétractables 4:1, paroi moyenne   |
| Nom du produit                                     | MU47, noir, sans halogène, en barre de 1 m     |
| Matière                                            | Polyoléfine réticulée (PO-X)                   |
| Couleur                                            | Noir (BK)                                      |
| Allongement à la rupture [Méthode de test]         | 350 [ASTM D2671]                               |
| Comportement à basse température [Méthode de test] | Pas de fissure [ASTM D2671]                    |
| Contenu                                            | 6 pcs                                          |
| Elongation au vieillissement thermique             | 300 %                                          |
| Epais. paroi (WT)                                  | 2,9 mm                                         |
| Qté par                                            | pcs.                                           |
| Rapport de rétreint                                | Jusqu'à 4:1                                    |
| Résistance à la traction [Méthode de test]         | 12 MPa [ASTM D2671]                            |
| Résistance aux chocs thermiques                    | Pas de fissure, Non liquide, Pas d'égouttement |
| Résistance minimale à la traction dans le temps    | 12 MPa                                         |
| Rigidité diélectrique [Méthode de test]            | 15 kV/mm [IEC 60243]                           |
| Temp. min. de rétreint °C                          | +120 °C                                        |
| Températures d'utilisation °C                      | De -55 °C à +110 °C                            |
| Test de choc thermique                             | 4h/225°C                                       |
| Test de vieillissement thermique [Méthode de test] | 168h/150°C [ASTM D2671]                        |
| Ø expansé (D) min.                                 | 65,0 mm                                        |
| Ø max. après rétreint (d)                          | 19,0 mm                                        |
| Variation longitudinale                            | -10% max.                                      |

