

## Fiche technique

Numéro d'article :  
323-20400

MA47-40/12



|                                                    |                                                      |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Famille de produits                                | Gaines thermorétractables jusqu'à 4:1 - barre de 1 m |
| Nom du produit                                     | MA47 - paroi moyenne avec adhésif                    |
| Matière                                            | Polyoléfine réticulée (PO-X)                         |
| Couleur                                            | Noir (BK)                                            |
| Adhésif                                            | Adhésif thermofusible                                |
| Allongement à la rupture [Méthode de test]         | 350 [ASTM D2671]                                     |
| Classe d'isolation                                 | A (VDE 0530)                                         |
| Comportement à basse température [Méthode de test] | Pas de fissure [ASTM D2671]                          |
| Contenu                                            | 15 pcs                                               |
| Elongation au vieillissement thermique             | 300 %                                                |
| Epais. paroi (WT)                                  | 2,6 mm                                               |
| Qté par                                            | pcs.                                                 |
| Rapport de rétreint                                | Jusqu'à 4:1                                          |
| Résistance à la traction [Méthode de test]         | 12 MPa [ASTM D2671]                                  |
| Résistance aux chocs thermiques                    | Pas de fissure, Non liquide, Pas d'égouttement       |
| Résistance minimale à la traction dans le temps    | 12 MPa                                               |
| Résistant à l'huile (Oui / Non)                    | Oui                                                  |
| Rigidité diélectrique [Méthode de test]            | 15 kV/mm [IEC 60243]                                 |
| Temp. min. de rétreint °C                          | +120 °C                                              |
| Températures d'utilisation °C                      | De -55 °C à +110 °C                                  |
| Test de choc thermique                             | 4h/225°C                                             |
| Test de vieillissement thermique [Méthode de test] | 168h/150°C [ASTM D2671]                              |
| Ø expansé (D) min.                                 | 40,0 mm                                              |
| Ø max. après rétreint (d)                          | 12,0 mm                                              |
| Variation longitudinale                            | -10% max.                                            |

