

Fiche technique

Numéro d'article :
323-20500

MA47-50/16



Famille de produits	Gaines thermorétractables jusqu'à 4:1 - barre de 1 m
Nom du produit	MA47 - paroi moyenne avec adhésif
Matière	Polyoléfine réticulée (PO-X)
Couleur	Noir (BK)
Adhésif	Adhésif thermofusible
Allongement à la rupture [Méthode de test]	350 [ASTM D2671]
Classe d'isolation	A (VDE 0530)
Comportement à basse température [Méthode de test]	Pas de fissure [ASTM D2671]
Contenu	8 pcs
Elongation au vieillissement thermique	300 %
Epais. paroi (WT)	2,7 mm
Qté par	pcs.
Rapport de rétreint	Jusqu'à 4:1
Résistance à la traction [Méthode de test]	12 MPa [ASTM D2671]
Résistance aux chocs thermiques	Pas de fissure, Non liquide, Pas d'égouttement
Résistance minimale à la traction dans le temps	12 MPa
Résistant à l'huile (Oui / Non)	Oui
Rigidité diélectrique [Méthode de test]	15 kV/mm [IEC 60243]
Temp. min. de rétreint °C	+120 °C
Températures d'utilisation °C	De -55 °C à +110 °C
Test de choc thermique	4h/225°C
Test de vieillissement thermique [Méthode de test]	168h/150°C [ASTM D2671]
Ø expansé (D) min.	55,0 mm
Ø max. après rétreint (d)	16,0 mm
Variation longitudinale	-10% max.

