

技术数据表

产品编号

323-21400

MA47-140/42



材料	聚烯烃, 交联 (PO-X)
颜色	黑色
包装数量	3 个
壁厚 WT	3.3 mm
低温试验试验方法	ASTM D2671
断裂延伸率 [试验方法]	350 [ASTM D2671]
工作温度	-55°C 至 +110°C
介电强度 [试验方法]	15 kV/mm [IEC 60243]
绝缘等级	A (VDE 0530)
抗拉强度 [试验方法]	12 MPa [ASTM D2671]
热冲击试验	4h/225°C
热老化后最小拉伸强度	12 MPa
热老化伸长率 (%)	300 %
热老化试验 [试验方法]	168h/150°C [ASTM D2671]
收缩比	最大到 4:1
收缩后长度变化	最大 -10%
收缩前直径 D	140.0 mm
完全收缩后直径 d	42.0 mm
粘合剂	热熔胶
最低收缩温度	+120 °C
最小包装单位	个
耐油 (是/否)	是

HF ✓

RoHS ✓