

## Karta danych technicznych

Numer artykułu:  
323-25203

MM30 40/12 1m length



|                                                            |                                    |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Materiał</b>                                            | Poliolefina usieciowana (PO-X)     |
| <b>Kolor</b>                                               | Czarny (BK)                        |
| <b>Grubość ścianki (WT)</b>                                | 2,6 mm                             |
| <b>Ilość w</b>                                             | szt.                               |
| <b>Klej</b>                                                | Klej mastyksowy                    |
| <b>Min. temp. obkurczania w °C</b>                         | +120°C                             |
| <b>Skurcz wzdłużny</b>                                     | -10 % max.                         |
| <b>Stopień skurczu</b>                                     | do 5:1                             |
| <b>Śr. dostarczana (D)</b>                                 | 40,0 mm                            |
| <b>Temperatura robocza w °C</b>                            | -40°C do +120°C                    |
| <b>Test starzenia termicznego [metoda badania]</b>         | 168h/150°C [ASTM D2671]            |
| <b>Test szoku termicznego</b>                              | 4h/225°C                           |
| <b>Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)</b>              | 100 %                              |
| <b>Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]</b>           | 200 [ASTM D2671]                   |
| <b>Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]</b>         | 15 kV/mm [IEC 60243]               |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]</b>        | 12 MPA [ASTM D2671]                |
| <b>Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym</b> | 8 MPA                              |
| <b>Zachowanie przy szoku termicznym</b>                    | niepękająca, niepłynna, niekapiąca |
| <b>Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]</b> | niepękająca [ASTM D2671]           |
| <b>Śr. po max. skurczu (d)</b>                             | 12,0 mm                            |

RoHS