

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
323-25205

MM30 55/16 1m length



Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Grubość ścianki (WT)	2,7 mm
Ilość w	szt.
Klej	Klej mastyksowy
Min. temp. obkurczania w °C	+120°C
Skurcz wzdluzny	-10 % max.
Stopień skurczu	do 5:1
Śr. dostarczana (D)	55,0 mm
Temperatura robocza w °C	-40°C do +120°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/150°C [ASTM D2671]
Test szoku termicznego	4h/225°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	100 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	200 [ASTM D2671]
Wytrzymałość dielektryczna [metoda badania]	15 kV/mm [IEC 60243]
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	12 MPA [ASTM D2671]
Wytrzymałość na rozciąganie przy starzeniu cieplnym	8 MPA
Zachowanie przy szoku termicznym	niepękająca, niepłynna, niekapiąca
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [ASTM D2671]
Śr. po max. skurczu (d)	16,0 mm

