

Technische datasheet

Artikel Nummer
323-50500

TREDUX-MA47-50/16



Productgroep	Krimpkous tot 4:1 - lengten van 1 meter
Productfamilie	TREDUX MA47 middelwandig - met lijmlaag
Materiaal	Polyolefine vernet (PO-X)
Kleur	zwart (BK)
Breekspanning [Testmethode]	350 [ASTM D2671]
Diëlektrische sterkte [Testmethode]	15 kV/mm [IEC 60243]
Gebruikstemperatuur - °C	-55 °C tot +110 °C
Hitteschoktest	4h/225°C
Hitteveroudering rek (%)	300 %
Hitteverouderingstest [Testmethode]	168h/150°C [ASTM D2671]
Hoeveelheid per	st.
Inhoud	2 st.
Isolatieklasse	A (VDE 0530)
Krimpverhouding	tot 4:1
Lage temperatuur testmethode	ASTM D2671
Lengtekrimp	-10 % max.
Lijm	Hotmelt lijm
Maat bij uitlevering Ø D	50,0 mm
Minimale krimptemperatuur - °C	+120 °C
Na vrije krimp Ø d	16,0 mm
Treksterkte [Testmethode]	12 MPa [ASTM D2671]
Treksterkte bij hitteveroudering	12 MPa
Wanddikte (WT)	2,7 mm

HF ✓

RoHS ✓