


技术数据表

产品编号
330-00320

VITON®-E-3.2/1.6



产品名称	热缩比 2:1 氟橡胶
产品分类	Viton® -E
材料	含氟聚合物，交联型 (FPMX)
颜色	黑色
包装数量	50 米
壁厚 WT	0.70 mm
断裂延伸率	500%
工作温度	-55°C 至 +200°C
规格	LEA, VG 95343-5:2016-10
介电强度	8 kV/mm
绝缘等级	C (VDE 0530)
抗拉强度	10.5 MPa
热冲击拉伸强度 (MPa)	10 MPa
热冲击伸长率 (%)	400 %
热冲击试验	4h/300°C
热老化后最小拉伸强度	17 MPa
热老化伸长率 (%)	420 %
热老化试验	168h/250°C
收缩比	2:1
收缩后长度变化	最大 -10%
收缩前直径 D	3.2 mm
完全收缩后直径 d	1.6 mm
最低收缩温度	+170 °C
最小包装单位	米

