

Scheda tecnica

Article number
330-00950

VITON®-E-9.5/4.8



Categoria Prodotto	Guaina termorestringente 2:1 - Fluoroelastomero
Famiglia Prodotto	Viton®-E
Materiale	Fluoropolimero reticolato (FPMX)
Colore	Nero (BK)
Allungamento alla rottura	500%
Allungamento da shock termico (%)	400 %
Allungamento invecchiamento termico	420 %
Carico di rottura	10,5 MPa
Certificazioni	LEA, VG 95343-5:2016-10
Classe di isolamento	C (VDE 0530)
Comportamento alle basse temperature	non crepa
Cont. conf.	25 m
Parete (WT)	1,00 mm
Quantità per	metro
Rapporto di restringimento	2:1
Resistenza alla trazione da invecchiamento termico	17 MPa
Resistenza allo shock termico (MPa)	10 MPa
Restringimento lineare	-10% max.
Rigidità dielettrica	8 kV/mm
Temp. di esercizio - °C	da -55 °C a +200 °C
Temp. min restringimento - °C	+170 °C
Test invecchiamento termico	168h/250°C
Test shock termico	4h/300°C
Ø finale (d) max	4,8 mm
Ø fornito (D) min	9,5 mm

RoHS✓

LEA

DVE

VG