

Karta danych technicznych

Numer artykułu:
333-20150

TF31-1.5/0.5



Grupa produktów	Rury termokurczliwe 3:1 - elastyczne, różne kolory
Rodzina produktów	TF31
Materiał	Poliolefina usieciowana (PO-X)
Kolor	Czarny (BK)
Certyfikaty/Dopuszczenia	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Grubość ścianki (WT)	0,50 mm
Ilość w	szpuli
Ilość w opak.	300 m
Klasa palności	UL 224 VW1
Min. temp. obkurczania w °C	+90°C
Numer pliku UL	E143529
Skurcz wzdłużny	+5 %/-15 %
Stopień skurczu	3:1
Śr. dostarczana (D)	1,5 mm
Śr. po max. skurczu (d)	0,5 mm
Temperatura robocza w °C	-55°C do +135°C
Test starzenia termicznego [metoda badania]	168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]
Test szoku termicznego	4h/250°C
Wydłużenie przy starzeniu cieplnym (%)	400 %
Wydłużenie przy zerwaniu [metoda badania]	4% [ASTM D638]
Wytrzymałość dielektryczna	30 kV/mm
Wytrzymałość na rozciąganie [metoda badania]	12 MPA [ASTM D638]
Zachowanie przy szoku termicznym	niekapiąca, niepłynna, niepękająca
Zachowanie w niskich temperaturach [metoda badania]	niepękająca [UL 224]

RoHS

