Hoja de Datos Técnicos

Código de artículo:
333-20152 TF31-1.5/0.5

Categoría de productos	Tubo Termoretráctil 3:1, Flexible y en Colores
Familia de productos	TF31
Material	Poliolefina, cross linked (PO-X)
Color	Rojo (RD)

Cambio Longitudinal (desp. contraer)	+5%/-15%
Cantidad por	Rollo
Certificación	ANSI/UL 224, CSA-C22.2 No.198.1-99
Comportamiento a baja temperatura [Método de ensayo]	no se agrieta [UL 224]
Comportamiento al Choque Térmico	no gotea, no fluye, no se agrieta
Contenido	300 m
Contr. Ø (d) max.	0,5 mm
Contracción	3:1
Elongación a la Rotura [Método de ensayo]	4% [ASTM D638]
Elongación por envejecimiento térmico (%)	400 %
Flamabilidad	UL224 VW1
Fuerza de Tensión [Método de ensayo]	12 MPa [ASTM D638]
Pared (WT)	0,50 mm
Prueba de envejecimiento por calor [Método de ensayo]	168h/158°C [SAE-AMS-DTL-23053]
Rigidez Dieléctrica	30 kV/mm
Temp. Mín. Contracción - °C	+90 °C
Temp. Trabajo - °C	-55 °C a +135 °C
Test Choque Térmico	4h/250°C
UL-File Número	E143529
Ø Sumin. (D)	1,5 mm

RoHS

Nos reservamos el derecho a realizar cambios técnicos y/o por errores. Corresponde al cliente comprobar la idoneidad para una aplicación específica mediante pruebas.

created on 22. March 2025, 5:41 am